도장 조건

1. 제 품 명 : 수성티타늄세라믹
2. 모 델 명 : JSC METALLIC
3. 도장방법 :

도장공구	붓, 로울러	Airless Spray	비 고
기준 희석량	0~5%	0~5%	물
표준사용량	120(g)/㎡	180(g)/㎡	
표준 도막두께	30(㎛)	40(㎛)	회
최대 도막두께	120(㎛)	150(㎛)	Total
사용압력	해당 없음	1차 : 5~6(kg)/㎡	
	해당 없음	2차 : 120~150(kg)/㎡	
Tip No.	해당 없음	163-521~525	

4. 건조시간 및 도장간격

기준 조건	5℃/습도 50%	10℃/습도 50%	23℃/습도 50%	30℃/습도 50%
지촉건조	40분	30분	20분	15분
고화시간	90분	60분	30분	25분
완전건조	6시간	4시간	2시간	1.5시간
도장간격	최단 8시간	최단 6시간	최단 3시간	최단 2시간
	최장 15일	최장 15일	최장 15일	최장 15일

5. 전처리 조건 : 탈지 & ISO 8501-1 Rust Grade C 이상 표면 조건

6. Desk : ☎ 070-4898-3867 / naifalls@hanmail.net / www.corepeak.co.kr

Enjoy truly different class !

TITANIUM CERAMIC PAINT